

Ceramic Zirconia Wheel



Material	Cor	Tamanho	Precisão	Temperatura máxima	Circular Runout	Perpendicularidade	Circularidade	Paralelismo	Aplicações	RoHS	Y2O3	FeO3	Na2O	SiO2	TiO2	ZrO2	Densidade (g/ cm3)	Dureza (Kg/ mm2)	Força de flexão (Mpa)	Resistência à Fratura (Mp a.m. - 3/2)	Módulo Elástico (GPa)
Zirconium Oxide (ZrO2)	White	15x40x55mm	0.012mm	400°C/752F	12um	12um	10um	15um	Chemicals,aerospace,medicine,environmental prot	Compliant	0.0521	<0.001%	<0.001%	<0.001%	<0.001%	>94%	≥6.0	1100 ₁₃₀₀	>950	8.0 _{10.0}	210