

Ceramic Sleeve



Material	Tamanho	Cor	Precisão	Temperatura máxima	Circular Runout	Perpendicularidade	Circularidade	Paralelismo	Aplicações	RoHS	Alumínio (Al)	Ítrio (Y)	Titânio (Ti)	Oxigênio (O)	Carbono (C)	Outras impurezas menores que	Densidade (g/cm³)	Dureza (Hv)	Força à flexão (Mp)	Resistência à tração (Mp)	Módulo Elástico (GPa)	Fratura endurecimento (Mpa)	Coefficiente de expansão (10⁻⁶/°C)
Silicon Nitride (Si3N4)	Black	15x25x30mm	0.008mm	800°C(1472°F)	15um	15um	12um	20um	Chemicals aerospace medicine environmental prot	Compliant	2.0-3.5%	4.0-5.0%	1.0-1.5%	4.5-6.0%	0.3-0.8%	0.001	≥3.20	1400-1600	>800	>4000	300-315	6-8	2.2-3.0