

Ceramic Silicon Nitride L ever Connecting Rod



Material	Tamanho	Cor	Precisão	Temperatura máxima	Circular Runout	Perpendicularidade	Circularidade	Paralelismo	Aplicações	RoHS	Aluminum (Al)	Ítrio (Y)	Titânio (Ti)	Oxygen (O)	Carbono(C)	Outras impurezas menores que	Densidade (g/c m3)	Dureza (Hv)	Força à flexão (Mpa)	Resistência à siveness Compres (Mpa)	Módulo Elástico (GPa)	Fratura endurece s(M pa. m1/2)	Coefficiente da mal-expansão (10-6/C)
Silicon Nitride (Si3N4)	Black	20x130mm	0.025mm	800°C(1472F)	20um	30um	10um	20um	Pharmaceutical and chemical industry leverage the	Compliant	2.0~3.5%	4.0~5.0%	1.0~1.5%	4.5~6.0%	0.3~0.8%	0.001	≥3.20	1400~1600	>800	>4000	300~315	6~8	2.2~3.0